

SABA SELECT

Een contactlijm die met de kwast of roller is te verwerken. Hecht onmiddelijk, wat lijm tangen of andere ondersteuning overbodig maakt. De lijm is zeer geschikt voor het verlijmen van akoestische materialen die niet zelfklevend zijn uitgevoerd op hout, beton, polyester en metaal.



Toepassingen

Saba Select is geschikt voor het lijmen van de geluidsabsorberende schuimen Acusticell, Acusticab, Agglomer, Flamex, Tecnocell, Merfocell en voor Isomat geluidsisolerende kunststofplaten. Verder is de lijm in het algemeen geschikt voor het lijmen van leer, textiel, rubber en hout onderling en op beton, metaal en polyester. Saba Select is niet geschikt voor verlijming van zacht PVC. Oppervlakken die voorzien zijn van een één-componentenverf, kunnen aangetast worden door de oplosmiddelen in de lijm. Gebruik in die gevallen de tweecomponentenlijm Vibradamp A90-P. Saba Select kan tevens toegepast worden als voorstrijkmiddel op een ruwe of poreuze ondergrond waarop zelfklevend uitgevoerde akoestische materialen moeten worden aangebracht.

Vorm, uiterlijk en kleur

Kleur van de lijm is beige.
Leverbaar in blikken van 1 en 6 liter en als spray (0,5 liter).

Samenstelling

Saba Select is een contactlijm op basis van neopreenrubber.

Bestendigheid tegen vloeistoffen

Bestand tegen water, vocht, verdunde zuren, alkaliën, olie, enz.

Temperatuurbestendigheid

Toelaatbare temperaturen afhankelijk van de belasting van de lijmverbinding: -30 °C tot +90 °C.

Verwerking

- Verbruik: ca. 0,3 l/m² op gladde ondergrond. Op poreuze ondergrond ca. 0,5 l/m².
- Verwerkingstemperatuur: 15 °C. Zorg dat materiaal niet bevriest tijdens transport of opslag in onverwarmde ruimten.
- Opslagtemperatuur: 5 - 35 °C.
- Houdbaarheid: ca. 6 maanden in ongeopende verpakking.
- De lijm laat zich met de kwast of roller gemakkelijk verwerken wat tevens als voordeel heeft dat het verbruik laag blijft. Saba Select hecht onmiddelijk, wat het gebruik van lijmtangen of ander ondersteunend materiaal overbodig maakt.
- Gereedschap reinigen met thinner.
- Alle te verwerken materialen als ook de lijm eerst laten acclimatiseren tot minimaal de verwerkings temperatuur van +15 °C.
- Voordat de lijm wordt aangebracht de ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
- Beide te lijmen vlakken gelijkmatig van lijm voorzien met een kwast of roller.
- Beide delen 5 tot maximaal 20 minuten laten drogen (tot de lijmlaag niet meer plakkerig aanvoelt). Daarna de

SABA SELECT

Contactlijm met grote hechtkracht

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te verwerken
- Hecht onmiddelijk
- Eén-component

TOEPASSINGEN

- Lijmen van akoestische schuimen
- Lijmen van leer, textiel, rubber en hout onderling of op beton, metaal en polyester



materialen op elkaar aanbrengen en goed aandrukken of kloppen om beide in elkaar te laten versmelten en luchtinsluitingen te voorkomen.

- Saba Select bevat lichtontvlambare oplosmiddelen; zorg dus tijdens het gebruik voor een goede ventilatie en vermijd open vuur. Als dit niet mogelijk is, maak dan gebruik van de twee-componentenlijm Vibradamp A 90-P; deze is namelijk niet brandgevaarlijk.

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten of voer zelf een test uit.



Saba Select spray



Saba Select AAC 1 liter